

Sparkelmasse

# PCI Pericret

Sparkelmasse  
til gulv og tak

**PCI**<sup>®</sup>  
Til fagfolk

Sparkelmasse til gulv, vegg og tak.

#### Bruksområder:

- Inne og utvendig
- Til gulv, vegg og tak
- Til betong, murverk, kalksement, -og sementpuss.
- Til sparkling og reparasjon av og pussing av veggflater
- Til oppbygging av ujevne veggflater før flislegging
- Til sparkling, avretting og fallbygging på betong, påstøp og avrettingslag før flislegging og legging av gulvbelegg
- Til lagtykkelser fra 3 – 30mm

#### Produktgenskaper

- Hurtig herding, allerede etter 2 timer kan det flislegges
- Vannfast og frostbestandig, universalsparkelmasse til inn –og utvendig bruk.
- Plastisk og smidig etter vanntilsetning, lett å bearbeide
- Herder nesten uten spenninger

#### Bearbeiding av underlaget:

- Underlaget skal være rent, fast stabilt, støvfritt og overflatetørt. Sterkt sugende underlag (for eksempel kalksandsten) skal grunnes med PCI Gisogrund fortynt med vann 1:1, alternativt med PCI Gisogrund Rapid uforyntet.

#### Bearbeiding av PCI-Pericret

1. Riktig tilmålt vannmengde helles i et rent blandekar. Deretter tilsettes riktig mengde PCI Pericret pulver. Det røres om med en egnet langsomtgående drill og visp til det oppnås en plastisk klumpfri mørtel.
2. Etter en hviletid på ca 3 minutter omrøres PCI Pericret igjen.
3. Ved påføring av mørtel på en flate skal det først sparkles et tynt kontaktlag med PCI Pericret på det rene underlaget med en murskje.



4. PCI Pericret kan bearbeides i en operasjon opp til 30mm lagtykkelse.
5. Når mørtelen er stivnet (ca 30-90 min. avhengig av lagtykkelse, underlags og omgivelsestemperatur) bearbeides PCI Pericret med et fuktig filsebrett og gattes event med murskje eller pussebrett.
6. Ved høye temperaturer, vindpåvirkning og direkte solstråling forvannes underlaget, og sparkellaget beskyttes mot for hurtig uttørking (f.eks ved å sprute vann på flere ganger og tildekke med PE-folie).



**Tekniske data:****Materialtekniske data**

Materialbasis:	Spesialsementer med kunststofftilsetninger
Komponenter:	1-komponent
Konsistens:	Pulverform
Farve:	Grå
Merking ihht:	
-transport av farlig gods:	Ikke farlig gods
-transport av brannfarlige vesker:	Bortfaller
-transport av farlige stoffer:	Lokalirriterende, inneholder sement
Oppbevaring:	Tørt og kjølig
Lagerholdbarhet:	Ca. 6 måneder
Leveringsform:	25 kg kraftpapirsekk med plastinnlegg

Art.-Nr EAN-kontrollmerke 3680/8

**Brukstekniske data**

Forbruk (tørrmørtel)	Ca. 1,3kg/m <sup>2</sup> pr.mm lagtykkelse
Forbruk:	25 kg sekk rekker til ca:
-1mm lagtykkelse	19,2 m <sup>2</sup>
-3mm lagtykkelse	6,4 m <sup>2</sup>
-5mm lagtykkelse	3,8 m <sup>2</sup>
Minste lagtykkelse:	3mm
Største lagtykkelse:	30mm
Bearbeidingstemperatur:	+5°C - +25°C (underlagstemperatur)
Vanntilsetning:	Ca 5,5 – 5,75 l pr 25 kg sekk
Hviletid:	Ca 3 minutter
Kan bearbeides i:	Ca 30 – 40 minutter
Herdetid:*	Ca 2 timer, klar for flislegging

\*Ved +23°C og 50% relativ luftfuktighet. Høyere temperaturer reduserer, lavere temperaturer øker de opplyste tidene.

**NB.**

- Stivnet mørtel må ikke fortynnes med vann eller blandes med frisk PCI Pericret.
- Verktøy og blandekar rengjøres umiddelbart etter bruk med vann. I tørr tilstand kan materialet kun fjernes mekanisk.
- Lagerholdbarhet: Ved kjølig og tørr oppbevaring i lukket originalemballasje, ca 6 måneder.

**Arbeidsmiljø:**

Det henvises til særskilt sikkerhetsdatablad/bruksanvisning.

Forbehold om endringer og trykkfeil.

P. nr. 091358



The Chemical Company

BASF Construction  
Chemicals Norge AS  
Risløkkveien 2, N-0580 Oslo  
Telefon: +47 22 72 78 00  
Fax: +47 22 72 78 01  
www.pci-norge.no

BASF Construction  
Chemicals Denmark A/S  
Hallandsvej 1, DK-6230 Rødekro  
Telefon: +45 73 66 30 30  
Fax: +45 73 66 30 31  
www.basf-cc.dk

BASF Construction  
Chemicals Sweden AB  
Sjöflyvägen 44  
SE-183 62 Täby  
Telefon: +46 31-26 84 60  
Fax: +46 31-26 84 80  
www.pci-sverige.com

Arbeidsvilkårene på byggeplassen/  
arbeidsplassen og bruksområdene på  
våre produkter kan være svært for-  
skjellige.  
I produktinformasjonene kan vi kun  
beskrive almenne retningslinjer for  
bearbeiding av våre produkter.  
Disse tilsvarer vår daglige kunnskap.

Brukeren er forpliktet til å kontrollere  
produktets egnethet og bruksmuligheter  
for det aktuelle arbeidsformål.

Ved spesielle krav/ formål ber vi om PCI  
kontaktes. Vi hefter kun for ufullstendige

eller ukorrekte opplysninger i vårt  
informasjonsmateriale. Vi henviser gene-  
relt til våre salg- og leveringsbetingelser.  
Ved utgivelse av nytt datablad blir dette  
ugyldig.

Desember 2006

**PCI**<sup>®</sup>  
Til fagfolk