

Vanntett fleksibel membran

# PCI Lastogum X

Under keramiske fliser

**PCI**<sup>®</sup>  
Til fagfolk



FFV FAGRÅDET  
FOR VÅTROM  
GODKJENT PRODUKT

## Bruksområder:

- Påstrykningsmembran i våtrom
- Til innendørs bruk
- Til vegg og gulv
- Til våtrom i boliger
- På fuktfølsomme, sugende underlag for eksempel gips puss, gipsplater, anhydrit, sponplater og kryssfiner.
- På mineralske sugende underlag for eksempel betong, påstøp, sementpuss
- Inngår i PCI Våtromssystem.

## Egenskaper:

- Pastøs, brukklar masse som påføres med rulle, kost eller sparkel.
- Vanntett – beskytter fuktfølsomme underlag.
- Fleksibel – utligner spenninger, formendringer i underlaget, temperaturbevegelser og vibrasjoner.
- Effektivt revnedekkende ved påfølgende sprekkdannelser.
- Alkaliebestandig – sikrer vedheft mellom underlaget og flislimet i tilfelle vedvarende gjennomfukting.
- Løsemiddelfri, luktsvak.

## Underlag:

Underlaget skal være fast, tørt, rent og fri for olje, fett og andre materialrester. Om nødvendig foretas avrensing med stålborste, sandblåsing eller blastring.

På underlaget som skal være så plant så mulig, må det ikke være steintopper, gapende revner eller grader.

Sugende, mineralske eller gipsholdige underlag og gipsplater, samt sponplater, kryssfiner og lignende skal primes med PCI Gisogrund. Denne skal tørke i minst 2 timer. Eller til det er dannet film, før det påføres PCI Lastogum X. Ved tidspres kan det primes med PCI Gisogrund Rapid.



## Bearbeiding:

1. Først påføres rikelig PCI Lastogum X langs hjørner og ved gjennomføringer. I den våte membranen monteres PCI Tettebånd, mansjetter og lignende.
2. Deretter påføres membranen på hele flaten med en egnet rulle, pensel eller sparkel. Det er viktig at det påføres en jevn tykkelse på hele flaten. Husk å dekke tettebånd og mansjetter.
3. Etter en tørketid på minst 2 timer (ved 20°C) kan det andre sjiktet monteres. Vær forsiktig så det første laget ikke skades.
4. Etter siste påføring skal det gå 3-4 timer før flislegging starter. Membranen skal være gjennomherdet.



#### Tekniske data:

Materialbasis:	Kunstharpiks, enkomponent, løsemiddelfri
Densitet:	ca 1,5 kg/L
Bearbeidingsstemperatur:	+5°C - +25°C (underlagstemperatur)
Tørketid første lag*:	Ca 2 timer
Klar for flislegging etter siste strøk:	min. 3-4 timer
Min/max forbruk pr strøk:	0,75/0,90 kg/m <sup>2</sup> (normalt)
Min/max forbruk ved 2 strøk:	1,5/1,8 kgm <sup>2</sup> (normalt)
Ved 1mm tørrfilmykkelse	ca 2,7 kgm <sup>2</sup>

\*) Ved +20°C og 50% RF. Lavere temperaturer forlenger og høyere temperaturer forkorter de oppgitte tidene.

#### Rengjøring:

Verktøy rengjøres straks med vann. Utherdet materiale kan kun fjernes mekanisk.

#### Leveringsform:

Emballasje:	plastspann
Innhold:	5, 8, 15 kg
Farve:	Grå.

#### Forbruk og rekkeevne:

Det er normalt tilstrekkelig med 2 påføringer med et totalt materialforbruk på 1,5 kg/m<sup>2</sup>. Ønsker man en tørrfilmykkelse på 1 mm, vil materialforbruket være ca 2,7 kg/m<sup>2</sup>.

#### Rekkeevne

Ved normalforbruk	ved 1 mm tørrfilm
5 kg 3-3,5 m <sup>2</sup>	ca 1,8 m <sup>2</sup>
10 kg 6,0-7,0 m <sup>2</sup>	ca 3,7 m <sup>2</sup>
20 kg 12-14 m <sup>2</sup>	ca 7,4 m <sup>2</sup>

#### Lagerholdbarhet:

PCI Lastogum skal oppbevares tørt og kjølig, men frostfritt. Den skal beskyttes mot direkte sol og sterk varme. Ved riktig lagring i tett, lukket originalemballasje, er holdbarheten 12 måneder.

#### Vær Oppmerksom:

- PCI Lastogum X kan ikke brukes utendørs eller i svømmebasseng. Her anbefales PCI Seccoral 2K
- Underlagstemperaturen må ikke være under +5°C eller over +25°C.
- Membranen kan belastes med forsiktig gangtrafikk først når den er gjennomherdet.

#### Arbeidsmiljø:

Se eget HMS datablad.

#### Merking:

Skal oppbevares utilgjengelig for barn. Produktet er ikke merkepliktig i henhold til EU's direktiv om faremerking.

Forbehold om endringer og trykkfeil.



The Chemical Company

BASF Construction  
Chemicals Norge AS  
Risløkkveien 2, N-0580 Oslo  
Telefon: +47 22 72 78 00  
Fax: +47 22 72 78 01  
www.pci-norge.no

BASF Construction  
Chemicals Denmark A/S  
Hallandsvej 1, DK-6230 Rødekro  
Telefon: +45 73 66 30 30  
Fax: +45 73 66 30 31  
www.basf-cc.dk

BASF Construction  
Chemicals Sweden AB  
Sjöflyvägen 44  
SE-183 62 Täby  
Telefon: +46 31-26 84 60  
Fax: +46 31-26 84 80  
www.pci-sverige.com

Arbeidsvilkårene på byggeplassen/  
arbeidsplassen og bruksområdene på  
våre produkter kan være svært for-  
skjellige.  
I produktinformasjonene kan vi kun  
beskrive almenne retningslinjer for  
bearbeidning av våre produkter.  
Disse tilsvarer vår daglige kunnskap.

Brukeren er forpliktet til å kontrollere  
produktets egnethet og bruksmuligheter  
for det aktuelle arbeidsformål.

Ved spesielle krav/ formål ber vi om PCI  
kontaktes. Vi hefter kun for ufullstendige

eller ukorrekte opplysninger i vårt  
informasjonsmateriale. Vi henviser gene-  
relt til våre salg- og leveringsbetingelser.

Ved utgivelse av nytt datablad blir dette  
ugyldig.

Desember 2006

**PCI**<sup>®</sup>  
Til fagfolk