

Grunner/Primer

# PCI FL-Grunner 303 S

**PCI**<sup>®</sup>  
Til fagfolk

Grunner/Primer på glatte,  
ikke sugende underlag

Spesial grunner/ primer på glatte, ikke sugende underlag.

#### Bruksområder:

- Til innvendig og utvendig bruk
- Til vegg og gulv
- Til grunning av tette og ikke sugende belegninger, f. eks. terrazzo. Keramiske fliser og plater, glasserte fliser og plater, glasserte klinker, naturstein og kunststein samt asfaltplater eller fastlimte og slipte PVC belegninger.
- Før legging av keramiske fliser og plater med flislim som f.eks PCI FT Extra og PCI Flexfix etc.
- Før forberedende pussing med betongsparkelmasse PCI Repament 5 og reparasjonsmørtel PCI Repament SP 20.
- Før sparkling av ujevnheter i gulv med PCI Periplan 10, 30 eller 40.

#### Produktgenskaper:

Bruksklar, kan forarbeides uten blanding. Fri for løsemidler, miljøet og håndverkeren belastes ikke av emisjoner fra løsemidler. Høy komposit-vedheftstyrke, sikker vedhefting av etterfølgende coatings og belegninger.  
Kontrollfarge: Oransje, den primete flate er lett å se.

#### Forarbeiding av underlag:

Underlaget skal være fast, rent, tørt og fritt for olje, gammel maling og andre materialrester.

#### Bearbeiding av PCI FL Grunner 303 S

I forbindelse med bearbeiding av PCI FL Grunner skal det bæres beskyttelsesbriller og hansker.

1. PCI FL Grunner 303 S omrøres/ ristes grundig.
2. Grunneren fordeles på underlaget med gumminal. Bløt hårkost eller rulle og påføres på kryss og tvers. Unngå dammer!!! (forbruk ca. 100 – 150 ml/m<sup>2</sup>)
3. Flislegging av sparkling av gulv kan utføres etter at grunneren er avluftet og herdet.



#### NB.

- PCI FL Grunner 303 S må ikke bearbeides ved underlags – og omgivelsestemperatur på under +5°C og over +25°C.
- Overskuddsmaterialer og herdet PCI FL Grunner 303 S skal beskyttes mot forurensing.
- Ved grunning av gamle flislag ute og inne hvor det blir store vannbelastninger skal PCI FL Grunner 303 S beskyttes mot fuktighet med PCI Seccoral 2K.



### Tekniske data

Materialtekniske data:	Modifisert spesialdispersjon
Komponenter:	1-komponent
Densitet:	Ca. 1,2 g/cm <sup>2</sup>
Konsistens:	Flytende
Farge:	Oransje
Merking i henhold til transport	
Av farlig gods:	Ikke farlig gods
Transport av brennbare vesker:	Ikke brennbar veske
Transport av farlige stoffer:	Irriterende
Ytterligere opplysninger:	J.fr avsnitt om sikkerhetsopplysninger/ merking
Lagringstid:	Ved kjølig, men frostfri lagring, ca 6 mnd.
Leveringsform:	20 l spann, 5 l spann, 1 l flaske

### Brukstekniske data:

Forbruk:	ca: 100 til 150 ml/m <sup>2</sup>
Forbruk avhenger av underlagets sugeevne og struktur.	
Rekker til:	
20 l spann:	140-200m <sup>2</sup>
5 l spann:	35-50m <sup>2</sup>
1 l pose:	6,5-10m <sup>2</sup>
Lagtykkelse:	
-minimum:	Lukket film
-maksimum:	200 m våtfilm
Bearbeidingsstemperatur:	+5°C til +25°C
Blandingsforhold:	Bruksklar
Herdetid*:	Ca. 3 timer.

Ved + 23°C og 50% relativ luftfuktighet. Lavere temperaturer forlenger og høyere temperaturer reduserer de oppgitte tidene.

- Verktøy og blandekar rengjøres umiddelbart etter bruk med vann. I utherdet stand er rengjøring med vann ikke lenger mulig.
- PCI FL Grunner er uten påfølgende tetting ikke egnet til permanent våtbelastning (for eksempel svømmebasseng, gangarealer ved svømmebasseng etc).
- Oppbevaring: kjølig, men frostfritt.

### Generelle opplysninger om dispersjonsprodukter:

Dispersjonen må ikke tørke inn på huden. Inntørret dispersjon fjernes med vann og sæpe. Ved risiko for spruting beskyttes øynene. Hvis dispersjonen kommer i øynene skylles det grundig med vann og lege kontaktes. Ta med datablad ved oppsøking av lege.

### Arbeidsmiljø:

Se eget sikkerhetsdatablad/ bruksanvisning.

Forbehold om endringer og trykkfeil.



The Chemical Company

BASF Construction  
Chemicals Norge AS  
Risløkkveien 2, N-0580 Oslo  
Telefon: +47 22 72 78 00  
Fax: +47 22 72 78 01  
www.pci-norge.no

BASF Construction  
Chemicals Denmark A/S  
Hallandsvej 1, DK-6230 Rødekro  
Telefon: +45 73 66 30 30  
Fax: +45 73 66 30 31  
www.basf-cc.dk

BASF Construction  
Chemicals Sweden AB  
Sjöflyvägen 44  
SE-183 62 Täby  
Telefon: +46 31-26 84 60  
Fax: +46 31-26 84 80  
www.pci-sverige.com

Arbeidsvilkårene på byggeplassen/  
arbeidsplassen og bruksområdene på  
våre produkter kan være svært for-  
skjellige.  
I produktinformasjonene kan vi kun  
beskrive almenne retningslinjer for  
bearbeidning av våre produkter.  
Disse tilsvarer vår daglige kunnskap.

Brukeren er forpliktet til å kontrollere  
produktets egnethet og bruksmuligheter  
for det aktuelle arbeidsformål.

Ved spesielle krav/ formål ber vi om PCI  
kontaktes. Vi hefter kun for ufullstendige

eller ukorrekte opplysninger i vårt  
informasjonsmateriale. Vi henviser gene-  
relt til våre salg- og leveringsbetingelser.  
Ved utgivelse av nytt datablad blir dette  
ugyldig.

Desember 2006

**PCI**<sup>®</sup>  
Til fagfolk