

Lekende lett

PCI®

Für Bau-Profis



Nye fugefarger
i brun og
gråtoner

PCI Durapox® Premium

Fugemasse av epoksyharpiks som er like smidig som sementbasert fugemasse.

- Svært enkel fugging – med bare én hånd
- Vask uten restslør med PCI Durapox® Finish
- 17 fargetoner for individuell design

www.pci-norge.no



A brand of
MBCC GROUP

PCI Durapox® Premium

Fugemasse av epoksyharpiks som er like smidig som sementbasert fugemasse

PCI Durapox® Premium fugemasse av epoksyharpiks har en smidig konsistens og er like lett å bruke som sementbasert fugemasse. Den kan enkelt påføres med én hånd, og det trengs ingen spesialverktøy. Spesielt for fuging av overflater med optisk høy kvalitet, for eksempel fliser, mosaikk, blanding av porselen og steintøy og for kjemikaliebestandig og vanntett legging og fuging av vegg- og gulvbelegg.

Fordeler

- Svært smidige fugeegenskaper (som sementbasert fugemasse)
- Vask uten restslør med PCI Durapox® Finish
- 17 fargetoner for individuell design
- Svært lett å rengjøre (easy to clean effect) og motstandsdyktig mot vanlige sure vaske- og rengjøringsmidler

Oversikt over fugefarger

Nyhet	01 Brillanthvit	Nyhet	11 Jasmine
	43 Pergamon		02 Bahamabeige
	23 Lysegrå		03 Caramel
	16 Sølvgrå	Nyhet	55 Nøttebrun
	21 Grå	Nyhet	57 Hjortebrun
	22 Sandgrå		05 Mellombrun
	31 Sementgrå		41 Mørkebrun
	19 Basalt		
	47 Antrasitt		
	40 Svart		

Utskriftsrelaterte fargeavvik mulig
Fugebredde 1–20 mm



PCI Durapox® Finish

Vaskemiddel for epoksyharpiksmørtel

- 500 ml sprayflaske (flytende)
- 750 g boks (konsentrat som tilsetning i vaskevann)

Enkel å bruke:



Svært enkel fuging uten restslør med PCI Durapox® Premium. Påføringen er enkel og foretas med standardverktøy. Det er ikke nødvendig med spesialverktøy for fuging av PCI Durapox® Premium. Etter ca. 10–45 minutter kan den fugede flaten emulgeres med et svampbrett og vaskes ren.



Før sluttvasken sprøytes PCI Durapox® Finish (flytende) på overflaten etter ca. 60 minutter. Alternativt kan også PCI Durapox® Finish (konsentrat) tilsettes direkte i vaskevannet.



Deretter brukes svampbrettet til å fjerne restsløret og vaske overflaten ren.



Link til applikasjonsvideo